



## ■ Schneller

- Verarbeitungsfreundliche Abmessungen und Gewichte
- Rationelles Verlegen der Deckenrand-Systeme
- Keine Einschalungsarbeiten
- Kein Schalungsverlust
- Aufmauern mit Dünnbettmörtel

## ■ Besser

- Statisch belastbar
- Garantierte Ausführungssicherheit
- Reduzierung der vertikalen Schalllängsleitung
- Kein Kraftschluss zwischen Deckenbeton und Abmauerung
- Homogener Putzgrund
- Vermeidung von Wärmebrücken

## ■ Einfacher

- Werksseitig aufgeklebte Wärmedämmung
- Spezielle hydrophobierte Mineralwolle gegen Schalungsdruck
- Ein einziger Arbeitsschritt

## Deckenrand-Schalungsziegel Plus

Handelsware

schnell verlegbares Deckenrand-System mit werksseitig aufgebrachter biegeweicher Dämmung (80 mm), mit Normal- und Dünnbettmörtel zu verwenden.

Rohdichteklasse: 1,4 kg/dm<sup>3</sup> Druckfestigkeitsklasse: 6  
 Wärmedämmung: 8 cm, WLG 035 U-Wert: 0,39



## Technische Daten Deckenrand-Schalungsziegel Plus

Bezeichnung	cm	DeRa 18,0 <i>plus</i>	DeRa 20,0 <i>plus</i>	DeRa 22,0 <i>plus</i>	DeRa 25,0 <i>plus</i>
Format	L x B x H	L x B x H	L x B x H	L x B x H	L x B x H
Abmessungen	mm	498 x 140 x <b>178</b>	498 x 140 x <b>198</b>	498 x 140 x <b>218</b>	498 x 140 x <b>248</b>
Gewicht pro Ziegel	kg	7,3	7,8	8,8	10,1
für Deckenstärke	cm	18,0	20,0	22,0	25,0
<b>Grundwerte</b>					
Steinfestigkeitsklasse		6	6	6	6
Rohdichteklasse	kg/dm <sup>3</sup>	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Wärmeschutz</b>					
U-Wert	W/(m <sup>2</sup> K)	0,39	0,39	0,39	0,39
<b>Materialbedarf</b>					
	Stück/lfm	2	2	2	2

Ziegelwerk Bellenberg  
 Wiest GmbH & Co. KG  
 Tiefenbacher Straße 1  
 89287 Bellenberg

Tel.: 07306 / 96 50 – 0  
 Fax: 07306 / 96 50 – 77  
 info@ziegelwerk-bellenberg.de  
 www.ziegelwerk-bellenberg.de